

**TECHNICAL DATA SHEET
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА**

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ DÉCOPLUS WT 610

Описание продукта:

Краска интерьерная DÉCOPLUS WT 610 – универсальное и экологически безопасное водоразбавляемое покрытие, предназначенное для внутренней отделки различных типов поверхностей. **Краска интерьерная DÉCOPLUS WT 610** идеально подходит для окраски панелей и изделий из древесины, внутренних стен деревянных домов, минеральных поверхностей, таких как: бетонные основы, цементные штукатурки и не гляцевая строительная керамика. **Краска интерьерная DÉCOPLUS WT 610** может использоваться для внутренней отделки прочно держащихся покрытий, ранее окрашенных воднодисперсионными красками, а также для окраски гипсоволоконных (ГВЛ), древесноволокнистых (ДВП), древесностружечных (ДСП) плит и аналогичных материалов. Краска легко поддается реновации после тщательной подготовки уже окрашенных поверхностей. **Краска интерьерная DÉCOPLUS WT 610** идеально подходит для отделки различных деревянных изделий внутреннего использования и деревянной мебели, в том числе для детских кроваток, стульев и другой мебели для детей за счет своего экологически безопасного состава и отсутствия запаха. **Краска интерьерная DÉCOPLUS WT 610** может быть представлена в различных оттенках по всем мировым цветовым каталогам.

Общие свойства:

- высокая адгезия к различным поверхностям;
- обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и устойчива к бытовым моющим и чистящим средствам;
- ЛКП не трескается и легко поддается обновлению;
- экологически чистый продукт и полное отсутствие запаха;
- экономичный расход от 80 гр. на 1 кв. метр.

Технические данные:

Вязкость по DIN-4, сек	100 сек.
Массовая доля нелетучих в-в, %	44-56%
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	48 часов
Степень перетира, мкм, не более	25 мкм
Плотность, г/см ³	1,20 - 1,36 г/см³

Время высыхания:

Межслойная выдержка, мин	15-30 мин
Полное высыхание при 20 °С, час	1 час

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Условия хранения материала:

Температура хранения	от +5 до +30°C
Относительная влажность	60 ± 5%

Срок годности: ёмкости с лаком должны храниться тщательно закрытыми, в помещении, защищенном от температур выше +35°C и ниже +5°C. Срок хранения не менее 12 месяцев. Колерованный продукт необходимо тщательно перемешивать перед нанесением на поверхность.

Технология нанесения:

Подготовка поверхности	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой (при окраске древесины влажность должна составлять 12±2%), очищена от пыли и грязи, а также подготовлена с помощью абразивных материалов. Обработку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить используя средства защиты для работы с канцерогенными веществами.</p> <p>Температура воздуха должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха менее 60%. С ранее окрашенной поверхности нужно удалить слабодержащиеся и отслаивающиеся слои краски. Способ удаления выбирается в зависимости от прочности подложки и типа краски (например, удаление стальной щеткой, горячей водой под давлением, гидропескоструйной обработкой или методом шлифования поверхности). Поврежденные участки поверхности и трещины отремонтировать шпатлевкой. ВНИМАНИЕ! Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности необходимо не делать перерывов при нанесении продукта на поверхность и организовать работу таким образом, чтобы граница между новой и старой партиями приходилась на незаметное место (стыки панелей, углы)</p>
Метод нанесения	Рекомендуется наносить валиком, кистью и пневмораспылением
Количество слоев	1-2 слоя
Расход на одно нанесение	80-110 г/м ² при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть водой

Меры безопасности:

Меры предосторожности	<p>Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.</p>
-----------------------	--

Транспортировка:

Транспортировка	Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдении температурного режима от +5°C до +35°C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
-----------------	---

Общие замечания:

Технические данные, предоставленные на **Краску интерьерную DÉCOPLUS WT 610**, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием **Краски интерьерной DÉCOPLUS WT 610** необходимо убедиться, что она пригодна для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Компания несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.